

Stone Primer

BOSTIK STONE SOLUTIONS

Voordelen

- Gemakkelijk te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Neutrale geur
- Dringt diep in de ondergrond
- Snelverhardend
- Hoge hechtsterkte
- Biedt versteviging aan zuigende, cementgebonden ondergronden

Product

Stone Primer is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van StoneTack op diverse ondergronden.

Toepassingen

Voorbehandeling van Steenstrips, Stone Panels, Rockpanel Natural platen, Eterbacker HD, Beton en overige door Bostik goedgekeurde poreuze substraten.

Verwerking

De ondergronden moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Steenstrips vooraf met perslucht of schone harde borstel stofvrij maken. De verpakking goed gesloten houden tot het moment van gebruik. Stone Primer niet rechtstreeks vanuit de verpakking verwerken. Stone Primer moet in een dunne laag worden aangebracht met behulp van een roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar. Na een droogtijd van minimaal 2 uur kan er verlijmd worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer er binnen 6 uur, na het aanbrengen van de primer, verlijmd wordt. Breng daarom niet meer primer aan, dan binnen 6 uur verwerkt kan worden. Vermijd contact met de reeds voorbehandelde ondergrond, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden.

Bostik B.V.

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
www.bostik.nl

Technische gegevens

Basis	Één component voorstrijk, gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5°C tot +30°C
Dichtheid	±1.2 g/ml
Verbruik	Voorstrijk ± 250 g/m ²
Kleur	transparant bruin
Verpakking	Jerrycan 11 kg
Artikelnummer	30604691

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar

N.B.: Wij adviseren u om altijd vooraf informatie op te vragen bij Bostik over de geschiktheid van het materiaal en om eventueel hechtingstesten uit te laten voeren.

Verbruik

Bij enkelzijdig aanbrengen is het mogelijk om per verpakking ca. 45m² voor te behandelen. Indien zowel de steenstrips als de ondergrond worden voorbehandeld met de Stone Primer, kan er ca. 22m² tot 25m² gevelwerk gemaakt worden per verpakking.

Opslag en stabiliteit

Minstens 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL +31 (0)73 6244 244
BE +32 (0)9 255 1717

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
www.bostik.be

